

# weber.rev multiuso

mortero cementicio para revoques y usos varios,  
manual y proyectable



## Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

Nota: por provisión a granel consultar a Servi Plus.

## Rendimiento (aprox.)

Como mortero de asiento: ladrillo cerámico de 18x12x33 cm: 15 - 18 kg/m<sup>2</sup>/cm.

Como carpeta: 17 - 18 kg/m<sup>2</sup>/cm.

## Color

Grís.

## Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la humedad.

## Aplicaciones

- Mortero premezclado maquinable para ser utilizado como mortero de asiento y/o carpeta.  
Soportes:
- Como mortero de asiento en la ejecución de: paredes de ladrillos cerámicos huecos o comunes.
- Como carpeta sobre: contrapisos y hormigón áspero. En caso de hormigones lisos se recomienda usar previamente un promotor de adherencia IC52.

- Simplifica la mano de obra
- Optimiza los tiempos
- Calidad constante

## Composición

Cemento gris, cal (excepto promex maquinable sin cal), arena, cargas minerales de granulometría clasificada y aditivos químicos.

## Observaciones

Eliminar restos de yeso sobre el sustrato que recibe la carpeta.

Utilizado como carpeta no es autovelante.

## Características de empleo

Espesor carpeta: 15/20 mm.

Espesor de la junta (mortero de asiento): 1 a 2 cm.

## Prestaciones

Densidad en polvo: 1,6 g/cm<sup>3</sup>

Densidad de la masa: 2 g/cm<sup>3</sup>

Densidad del producto endurecido: 1,85 g/cm<sup>3</sup>

Resistencia a la compresión (28 días): 10 MPa

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

## Preparación del soporte

Como mortero de asiento: para iniciar el asentamiento es necesario verificar la horizontalidad de la base y fijar guías verticales como referencias para poder lograr una pared a plomo. Mojar los ladrillos, antes de la aplicación del producto.

Como carpeta: la superficie debe estar consolidada, limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material.

En caso de tener que realizar remiendos o uniones con material ya fraguado, aplicar previamente un promotor de adherencia IC52.

## Modo de empleo



1



2



3

Amasar el material con mezclador - ra continua, manual o mecánica - mente, con aprox. 5,2/6 l de agua por bolsa (para mortero de asiento), y aprox. 5,2/6,4 l de agua por bolsa (para carpeta).

Como mortero de asiento: colocar la pasta sobre el ladrillo y asentarlo golpeando con el mango de la cuchara. Quitar el material sobrante, emprolijando las juntas.

Como carpeta: colocar guías, fajas secas o del mismo material empastado. Distribuirlo. Cortar con regla dejando la superficie lo más pareja posible. Realizar la terminación con un simple raspado o fratazado.