

weber.rev super iggam

revestimiento cementicio mineral coloreado
símil piedra



Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

Rendimiento (aprox.)

10 - 12 kg/m²

Color

Gama de 24 colores.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la humedad.

- Baja absorción capilar de agua
- Listo para usar, sólo empastar con agua
- Recomendado para restauraciones

Aplicaciones

- Revestimiento cementicio mineral coloreado para terminaciones símil piedra, en muros y fachadas interiores y exteriores.
Soportes:
- Revoque grueso rayado horizontalmente.
- Revoque fratazado, previamente tratado con promotor de adherencia IC52.
- Revoques monocapa rayados horizontalmente.

Composición

Cemento blanco, cargas minerales de granulometría clasificada, mica, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

Observaciones

Prever que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado.

Terminar los paños en bordes de encuentro, junto a cornisas, frisos, salientes, etc. o en prolijos cortes de piedra.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

Preparación del soporte

Se debe tener como base un revoque rayado o un revoque fratazado, tratado previamente con promotor de adherencia IC52.

Comprobar que el soporte no presente roturas, fallas, suciedad, irregularidades.

El sustrato debe ser resistente, plano y garantizar la impermeabilidad en caso de muros exteriores.

Humedecer el soporte antes de la aplicación.

Características de empleo

Tiempo de reposo: 5/10 min.

Remezclar antes de aplicar.

Espesor del revestimiento: 4/5 mm.

Prestaciones

Densidad en polvo: 1,45 g/cm³

Densidad de la masa: 2,00 g/cm³

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Modo de empleo




1

Amasar weber.rev super iggam con aprox. 6,5 l de agua por bolsa de material, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea y dejar reposar entre 5/10 min.



2

Extender de abajo hacia arriba el producto con fratazo de madera clara en dos etapas. Dejar orear y pasar el fratazo con algo de presión, antes de que el material comience a endurecer.



3

Desgranar con el peine de frentista de arriba hacia abajo. Finalmente, quitar el material desgranado con cepillo de cerda blanda. Curar el material.



4

Utilizar silistón S para impermeabilización superficial y para evitar degradación del color.