

weber.rev antique

revestimiento cementicio mineral coloreado de ligantes mixtos



Presentación

Bolsas de papel de 25 kg.

Color

Gama de 10 colores.

Rendimiento (aprox.)

Con molinete: 3,5 kg/m²
 Con pistola aplicadora: 3,5 kg/m²
 Con fratazo: 6 - 7 kg/m²

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Aplicaciones

- Revestimiento cementicio mineral coloreado de ligantes mixtos en polvo, para terminaciones en diversas texturas, en muros y fachadas interiores y exteriores.

Soportes:

- Revoque grueso convencional.

- Fácil preparación y aplicación
- Cemento blanco + resina
- Mayor dureza y adherencia
- Antihongos y antialgas

Composición

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos y calcáreos, pigmentos y aditivos orgánicos e inorgánicos. Funcionada y aligucida en polvo.

Observaciones

Prever que el soporte sea homogéneo en toda la superficie a revestir, para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado.

Tener en cuenta que el material para realizar las fajas sea igual al de los paños.

Tratar en lo posible que parapetos y cargas tengan pendiente hacia la azotea, evitando de esta forma chorreos de agua que puedan manchar el revestimiento.

Características de empleo

Tiempo de reposo después del amasado: 5 min.

Remezclar antes de aplicar.

Espesor del revestimiento: 3/5 mm.

Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

Prestaciones

Densidad en polvo: 1,15 g/cm³

Densidad de la masa: 1,65 g/cm³

Densidad del producto endurecido: 1,20 g/cm³

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Preparación del soporte

Comprobar que el soporte esté seco y limpiar la superficie de polvo y otros residuos.

El revoque de base debe ser regular, absorbente, resistente y plano; debe garantizar la impermeabilidad en caso de muros exteriores.

Verificar con un martillo la solidez del soporte en toda la superficie de trabajo.

Humedecer el soporte antes de la aplicación.

Modo de empleo



2

Mojar abundantemente el revoque grueso y dejar orear. Extender uniformemente el producto con fratazo de madera en dos manos hasta obtener un espesor aprox. de 3/5 mm. La extensión debe ser por paños completos para evitar cortes o solapas.



3

Para diferentes texturas (fratazado, salpicado, simil travertino o destonalizado), consultar a Servi Plus, nuestra línea de consulta.



4

Utilizar silistón S para disminuir la influencia de factores ambientales.

Modo de empleo



1

Amasar weber.rev antique con aprox. 6 l de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea y dejar reposar aprox. 10 min. La mayor o menor cantidad de agua de amasado variará el color.